

UPM Finesse gloss

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Rapports annuels | Livres | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Couvertures de magazines | Magazines | Suppléments de journaux

Informations produit

Région	Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Offset en feuille-à-feuille
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Finition	Brillant
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux Pâte kraft de résineux nordiques
Procédé d'impression	Offset feuille-à-feuille
Format	Feuilles
Emballage	Papier kraft résistant
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen EN 71-3: Safety of Toys 94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate Permanent Paper ISO 9706
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+ ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m ²)	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	135.0	150.0	170.0	200.0	220.0	250.0
	270.0	300.0	350.0	400.0							
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	0.75 0.85	0.74 0.75	0.74 0.78	0.74 0.85	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.84	0.74
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	99.0 99.0	99.0 99.0	99.0 99.0	99.0 99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
Blancheur CIE (ISO 11475)	125 125	125 125	125 125	125 125	125	125	125	125	125	125	125
Opacité ISO (2471) (%)	90.0 99.5	91.0 99.6	92.0 99.8	94.5 99.8	95.0	95.5	97.0	97.5	98.5	99.0	99.5
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	65 75	70 75	70 75	70 75	70	70	70	72	75	75	75
Brillant Lehmann (ISO 8254-2) (%)	65 75	70 75	70.0 75	70 75	70	70	70	72	75	75	75
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.7 0.7	0.7 0.7	0.7 0.7	0.7 1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le prépresse

Données de Prépress	Fogra 39, Fogra 51
FOGRA Char. Data (FM)	Fogra 43 FM